4648-5203-1694-6249

시험성적서

1. 성 적 서 번 호 : CT20-057318K
2. 의 뢰 자
   - ○ 업 체 명 : 주식회사 금성인슈텍 아산
   - ○ 주 소 : 충청남도 아산시 인주면 인주산단로 75-80
3. 시험기간 : 2020년 05월 14일 ~ 2020년 08월 25일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시 료 명 : 경질 준불연 폴리우레탄 보드 (금성 BESTY BOARD) 90 mm
6. 시험방법
   (1) KS F ISO 5660-1:2015
   (2) KS F 2271:2019

사전승인용(그외용도사용불가)

확인	작성자 성 명 전남	기술책임자 성 명 조재우

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2020년 08월 25일

한국인정기구 인정 **한국건설생활환경시험연구원장**

결과문의 : 25913 강원도 삼척시 언장1길 33-72 (교동,삼척실화재시험연구센터) ☎ (033)802-8311

양식TQP-12-01-01(1)

시험성적서

성적서번호 : CT20-057318K

7. 시험결과

시험항목		단위	시험결과 1회	시험결과 2회	시험결과 3회	판정기준	시험방법	시험장소
열방출 시험	총방출열량	MJ/㎡	0.2	0.1	0.1	8 이하	(1)	A
	열방출율이 연속으로 200 kW/㎡ 를 초과하는 시간	s	0	0	0	10 미만		
	시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융 (심재의 전부용융, 소멸) 등	-	없음	없음	없음	없을 것		
가스유해성 시험	시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	10:05	10:02	-	9:00 이상	(2)	A

※ 『국토교통부고시 제2020-263호』 "준불연재료"의 기준에 적합함.

※ 『국토교통부고시 제2020-263호 제6조 ②항』에 의하여 시험성적서는 발급일로부터 1년간 유효함.

※ 시험장소

A. 강원도 삼척시 언장1길 33-72(삼척실화재시험장)

※ 시험체의 구성(의뢰자 제시)

- [AL복합면재(은박박엽지2겹 + 코팅제)](0.02 ㎜) + 경질우레탄폼(90 ㎜) + [AL복합면재(은박박엽지 2겹 + 코팅제)](0.02 ㎜)

사적승인용(그외용도사용불가)

COPY 복사본